



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT

PHOTO DU PRODUIT

GAMMES

TECHNOLOGIES

RL20273 KYLE S3S FO SR ESD
Natural Confort 11 Mondopoint
Airtoe Composite
TYPE DE CHAUSSURE "A"
TAILLES 35-48
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 1,066



RED LION



WHITE68&BLACK



DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NORME EN ISO

VALEUR

Chaussures de sécurité de la marque **U-Power** de la ligne RedLion®, entièrement exemptes de métal, ESD, avec embout AirToe composite et **système anti-perforation** Save & Flex PLUS, conçue pour garantir un **bien-être durable du pied**.

Légères et confortables, avec dessus en New Safe Dry, hydrofuges **ultra-respirantes** afin de garantir un confort maximal tout au long de la journée de travail.

Ces nouvelles **chaussures de travail U-Power** sont **basses**, blanches et sans lacets ; elles sont en mesure de garantir **confort** et **légèreté** grâce à la semelle réalisée avec le système innovant Infinergy®, première de propreté U-Power Original et semelle en PU.

Le modèle **Kyle** est une **chaussure de sécurité U-Power** avec bande de roulement en PU compact qui offre adhérence, sécurité et stabilité de la posture. Cette chaussure est adaptée à l'utilisation dans les **milieux chimiques**.

EMBOUIT "Airtoe Composite"

Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm

Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm

SEMELE "Save & Flex® PLUS"

Résistance à la perforation N

CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'

Absorption d'eau après 60'

Eau transmise après 60'

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)

Coefficient de perméabilité mg/cm²

DOUBLURE DU MASQUE

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)

Coefficient de perméabilité mg/cm²

Résistance à l'abrasion cycles SEC

Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE

SEMELE INTÉRIEURE

Résistance à l'abrasion

USURE DE LA SEMELLE

Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm³

Résistance à la flexion mm

Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm

Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)

Absorption d'énergie au talon J

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°)

SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)

SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)

20345:2022

OBTENUE

≥ 14

17,0

≥ 14

14,0

≥ 1100

Conforme

< 10⁹ Ω

Conforme

≤ 30%

7

≤ 0,2 gr

0

≥ 0,8

1,5

≥ 15

16,3

≥ 2

23,7

≥ 20

189,7

25.600 cycles

Conforme

12.800 cycles

Conforme

≥ 400 cycles

Aucun dommage

≤ 250

77

≤ 4

3,2

≥ 3

3,4

≤ 12

11,6

≥ 20

36

≥ 0,31

0,42

≥ 0,36

0,36

≥ 0,19

0,31

≥ 0,22

0,28